



ASPHALDIEN V FF



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η στεγανωτική μεμβράνη **ASPHALDIEN V FF** είναι ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη το μίγμα της οποίας αποτελείται από τροποποιημένη άσφαλτο διύλιστηρίου με ελαστομερή (SBS) πολυμερή. Η μεμβράνη είναι οπλισμένη με ενισχυμένο υαλοπίλημα και η άνω επιφάνειά της καλύπτεται με λεπτό φιλμ πολυαιθυλενίου.

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελαστομερές ασφαλτικό μίγμα

- Απόλυτα υδατοστεγανό
- Καλή αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες
- Καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Καλή αντοχή σε οξέα και βάσεις
- Εξαιρετική επιμήκυνση

Ενισχυμένο υαλοπίλημα

- Εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων
- Άκαυστο
- Αντοχή στη σήψη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια πάνω στην οποία θα εφαρμοσθεί η μεμβράνη θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία.

Πριν εφαρμοσθεί η μεμβράνη, η επιφάνεια διαστρώνεται με ασφαλτικό βερνίκι το οποίο αφήνεται να στεγνώσει πλήρως. Ανάλογα με την μελέτη της στεγάνωσης που προδιαγράφεται, η μεμβράνη μπορεί να επικολληθεί μόνο στους αρμούς, να επικολληθεί μερικά ή ολικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό συμβαίνει μόνο όταν η μεμβράνη είναι η πρώτη στρώση ενός στεγανωτικού συστήματος γιατί οι επόμενες στρώσεις επικολλούνται πλήρως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι διαστάσεις των ρολλών είναι 1m πλάτος και 10m μήκος. Στις ταινίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε ρολλό αναφέρονται η εμπορική ονομασία του προϊόντος, το είδος του οπλισμού καθώς και το βάρος του προϊόντος. Τα ρολλά είναι τοποθετημένα πάνω σε ξύλινη παλέτα και συγκρατούνται με τη βοήθεια συρρικνούμενου πολυαιθυλενίου.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οι μεμβράνες **ASPHALDIEN V FF** καλύπτονται στην άνω επιφάνεια από φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο εξασφαλίζει ένα σωστό και εύκολο ξετύλιγμα του ρολλού.

Η κάτω επιφάνεια καλύπτεται επίσης από λεπτό φιλμ πολυαιθυλενίου που βοηθά στο γρήγορο λιώσιμο του μίγματος κατά την εφαρμογή με φλόγιτρο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ASPHALDIEN V FF	Μέθοδος δοκιμής
Πλάτος ρολού	1 m	EN 1848-1
Μήκος ρολού	10 m	EN 1848-1
Βάρος μεμβράνης	3,0 - 4,0 kg/m ²	EN 1849-1
Σημείο μάλθωσης	>125 °C	EN 1427
Αντοχή στη θερμοκρασία	110 °C	EN 1110
Ευκαμψία στο κρύο	-15 °C	EN 1109
Αντοχή σ' εφελκυσμό (long/transv)	(L) 330 N/5cm / (T) 220 N/5cm	EN 12311-1
Επιμήκυνση στη θραύση (long/transv)	(L) 2% / (T) 2%	EN 12311-1
Αντοχή στη διάτρηση (long/transv)	(L) 80 N / (T) 100 N	EN 12310-1
Αντοχή στη στατική πίεση	L ₂	EN 12730
Αντοχή σε δυναμική πίεση	I ₄	EN 12691

Οι δοκιμές είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN Norms που εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή CEN TC254 (European Committee for Standardization)- Bitumen Sheetting.

-Η εταιρεία HERMES-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, τα οποία βασίζονται σε τρέχουσα παραγωγή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



1020-CPD-010022455

