

SILVER

Χρώμα Αλουμινίου για μεταλλικές επιφάνειες



Το χρώμα αλουμινίου Silver είναι κατάλληλο για την προστασία μεταλλικών επιφανειών όπως μπουριά, σιδερένιοι καπνοδόχοι, κ.λ.π. Αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες (έως 200°C), στο φως, στη βροχή, στο ψύχος και γενικά στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

- Χρώμα Αλουμινίου για ~ 200°C
- Προστασία μεταλλικών επιφανειών

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε ασημί απόχρωση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ασημί	180 mL	375 mL	750 mL
-------	--------	--------	--------

ΑΠΟΔΟΣΗ

12 – 14 m²/L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία **A/Θ** "Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού") Τύπος **Δ: 500 g/L**. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **499 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T 300, να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε μία στρώση με ρολό ή πινέλο χωρίς αραίωση και χωρίς αστάρι. Μετά την εφαρμογή πρέπει να περάσουν 24 ώρες πριν θερμανθεί η βαμμένη επιφάνεια. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 2-3 ώρες και επαναβάφεται μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

Ρολά, πινέλα και λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T 300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με Διαλυτικό Πιστολιού T 350.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες	< 30 sec (FORD CUP#4, 20°C)
Πυκνότητα	0,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 801 1000 800

Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr