

Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος  
Έκδοση 14/05/2014 (v1)  
Κωδικός: 01.03.040  
Αριθμός Ταυτοποίησης: 011405021000000032  
Sika® Separol® N

## Sika® Separol® N

### Αποκαλουπτωτικό γενικής χρήσης

#### Περιγραφή Προϊόντος

Το Sika® Separol® N είναι ένα αποκαλουπτωτικό μέσο ορυκτών ελαίων, χαμηλού ιξώδους, βάσει διαλύτη. Έχει χαμηλή κατανάλωση σε εφαρμογή επί επιπέδων καλουπιών.

#### Εφαρμογές

Το Sika® Separol® N δρα μέσω φυσικοχημικής δράσης και προσφέρει άριστα αποτελέσματα αποκαλούπτωσης σε απορροφητικά και μη καλούπια για εφαρμογές εμφανούς και προκατασκευασμένου σκυροδέματος. Η εφαρμογή πρέπει να γίνει με ψεκασμό για εξασφάλιση ομοιόμορφου πάχους.

Η εφαρμογή μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και με πανί, αλλά πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δε θα παραμείνει λιμνάζον υλικό στην επιφάνεια και ότι τελικώς η συγκέντρωση του λαδιού στην επιφάνεια θα είναι ομοιόμορφη και ακριβής.

Η εφαρμογή με βρεγμένο πανί δε συνιστάται.

#### Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

Το Sika® Separol® N προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

- Πολύ καλή δυνατότητα αποκαλούπτωσης στοιχείων με χαμηλή κατανάλωση
- Υψηλή απόδοση λόγω χαμηλού ιξώδους
- Δεν είναι διαβρωτικό
- Προσφέρει το πλεονέκτημα του ελάχιστου καθαρισμού των καλουπιών
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εφαρμογές προκατασκευής που απαιτούν ωρίμανση με ατμό, καθώς και σε καλούπια με θερμοκρασία μέχρι και +70°C
- Εύκολο στη χρήση και οικονομικό

#### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

##### Μορφή

Εμφάνιση / Χρώμα Έλαιο, κίτρινο

Συσκευασία Δοχεία 20 lt  
Βαρέλια 200 lt  
Δεξαμενές 800 lt

##### Αποθήκευση

Συνθήκες Αποθήκευσης / Διάρκεια Ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική κλειστή σφραγισμένη συσκευασία. Αποθήκευση σε χώρο προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι και -20°C.

##### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα ~ 0,85 kg/lt



Ιξώδες	35 mPas
<b>Πληροφορίες Συστήματος</b>	
<b>Λεπτομέρειες Εφαρμογής</b>	
Κατανάλωση	Σε ξύλινα καλούπια: 1 λίτρο για επιφάνεια περίπου 22 m <sup>2</sup> Σε μεταλλικά και πλαστικά καλούπια: 1 λίτρο για επιφάνεια περίπου 60 m <sup>2</sup>
<b>Οδηγίες Εφαρμογής</b>	
Μέθοδος Εφαρμογής / Εργαλεία	Το Sika® Separol® N εφαρμόζεται με ρολό, πανί ή ψεκασμό πάνω στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια του καλουπιού. Η δημιουργία ενός ομοιόμορφου, λεπτού φιλμ πάνω στην επιφάνεια του καλουπιού εξασφαλίζει άσπογη επιφάνεια σκυροδέματος. Τα καλούπια θα πρέπει να προστατεύονται κατά τις πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή τους από βροχή. Ειδικά για εμφανές σκυρόδεμα, συνιστάται η δημιουργία πολύ λεπτού φιλμ στην επιφάνεια του καλουπιού και η τήρηση αναμονής 1-2 ωρών πριν τη σκυροδέτηση. Οι επιφάνειες των καλουπιών στις οποίες έχει προηγηθεί εφαρμογή του Sika® Separol® N θα πρέπει να καθαρίζονται πριν την επανεφαρμογή του προϊόντος. <b>Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η διεξαγωγή δοκιμών πριν την εφαρμογή.</b>
<b>Βάση Μετρήσιμων Τιμών</b>	Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.
<b>Τοπικοί Περιορισμοί</b>	Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.
<b>Πληροφορίες Υγιεινής και Ασφάλειας</b>	Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.
<b>Νομικές Σημειώσεις</b>	Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.



Sika Hellas ABEE  
Πρωτομαγιάς 15  
145 68 Κρυονέρι  
Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 81 60 600  
fax.: +30 210 81 60 606  
e-mail: sika@gr.sika.com  
www.sika.gr

